GEIGER®
SEIT 1852


LVT


TKB A2, 310 g/m²

FASERVERSTÄRKTER DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

ANWENDUNGSBEREICH
Dispersionsklebstoff für Böden im Innenbereich zum Kleben von
- PVC-Design-Belägen,
- homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen und Fliesen,
- CV-Belägen,
- Quarzvinylplatten

NICHT GEEIGNET FÜR PVC-KASCHIERTE KORK-BELÄGE.

EINSETZBAR AUF SAUGFÄHIGEN ZEMENTÄREN BÖDEN UND **SINUS®**-SPACHTELMASSEN.

EIGENSCHAFTEN
- Geruchsarm
- Faserarmiert
- Kurze Ablüftezeit
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen und bei Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529 einsetzbar
- Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate; kühl, trocken und frostfrei, nicht dauerhaft über +30 °C

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Es gelten die **Anforderungen der DIN 18 365**. Der Untergrund muss sauber, trocken, rissefrei, fest, tragfähig, eben, frei von Anstrichen und sonstigen haftungsstörenden Rückständen sein. Untergrund, falls erforderlich, mechanisch vorbehandeln und zwingend mit den geeigneten **SINUS®**-Produkten grundieren und spachteln.

SINUS® DEKI
DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

SINUS® DEKI
DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

GEIGER®
SEIT 1852

VERARBEITUNG

SINUS® DEKI vor Gebrauch gut umrühren und mit **Zahnspachtel TKB-A2** gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Klebstoff ca. **5 Min. ablüften** lassen. Belag im **Nassklebeverfahren innerhalb der Einlegezeit** einlegen, sorgfältig anreiben und ca. 20 Minuten nach dem Einlegen nochmals kräftig nachreiben oder nachwalzen. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Empfohlene Raum- und Bodentemperatur für die Verarbeitung +15 °C bis +25 °C. Die Verlegeanleitungen der jeweiligen Belagshersteller sind auf jeden Fall genau zu beachten.

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch:	ca. 310 g/m²
Ablüftezeit:	ca. 5 Minuten
Einlegezeit:	ca. 5 bis 25 Minuten
Verschweißen der Nähte:	frühstens 24 Stunden nach der Verklebung
Belastbar* nach:	ca. 24 Stunden
Endklebekraft nach*:	ca. 72 Stunden

* Bei + 23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen sowie höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Zeiten.

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte das Technische Merkblatt für **SINUS®** DEKI.

Inhaltsstoffe: Acrylat- und Polyurethan-Dispersion harzmodifiziert, Fasern, mineralische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012:** Enthält Biozid (Topfkonservierungsmittel) 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), Bronopol. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei der Verarbeitung Schutzbrille, wasserdichte, robuste Handschuhe und lange Hosen tragen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Je länger frisches Material auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsten Hautschäden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Kinder von frischem Material fernhalten. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammelstelle zuzuführen. Die europäische Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden. Informationen für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 6021 4901 -0 erhältlich. Weitere Informationen wie das Sicherheitsdatenblatt und das Technische Merkblatt beachten.

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

GEV-EMICODE EC 1 sehr emissionsarm

Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

GISCODE D1
lösemittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe gemäß TRGS 610

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten I Juli 2020

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL
geiger-gh.de info@geiger-gh.de Tel. 0800 – 4344 378