GEIGER®
SEIT 1852

SELBSTVERLAUFENDE ZEMENTÄRE SPACHTELMASSE FÜR SCHICHTDICKEN VON 1 BIS 10 MM IM INNENBEREICH.

ANWENDUNGSBEREICH
Bodenausgleich von 0,5 – 10 mm zum Erstellen normgerechter Untergründe für die Aufnahme von Bodenbelägen und Parkett.

- Estrichen
- Beton
- Fliesen und Platten
- Naturwerkstein und Terrazzo
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

Unter Parkett geeignet ab 3 mm Schichtdicke im System mit hartelastischen Klebstoffen.

! NUR FÜR DEN TROCKENEN INNENBEREICH. NICHT AUF GUSSASPHALTESTRICH EINSETZEN.

NICHT ALS ESTRICH ODER NUTZBODEN VERWENDEN.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Es gelten die **Anforderungen der DIN 18365 bzw. DIN 18356**. Der Untergrund muss sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein sowie frei von Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Rückständen. Starke Verschmutzungen und haftungsmindernde Rückstände mechanisch entfernen. Estriche grundsätzlich anschleifen und absaugen. Dichte, glatte Untergründe (z. B. keramische Fliesen) grundreinigen und anschleifen. Vor dem Spachteln empfohlenen **SINUS®**-Vorstrich einsetzen.

VERARBEITUNG
In einem sauberen Anrührtopf 6 l klares Wasser vorlegen und 25 kg **SINUS®** ZEMENTI mit geeignetem Rührer bei ca. 600 U/Min. etwa 2 Minuten klumpenfrei anrühren. Die Spachtelmasse mit Rakel oder Glättkelle in gewünschter Schichtdicke auftragen. Nicht oder schwach saugfähige Untergründe mindestens 2–3 mm dick spachteln. Unter Parkett und elastischen Belägen immer mindestens 3 mm dick spachteln. Maximale Schichtdicke von 10 mm nicht überschreiten.

SINUS® ZEMENTI
UNIVERSALSPACHTELMASSE

SINUS® ZEMENTI
UNIVERSALSPACHTELMASSE

GEIGER®
SEIT 1852

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch:	1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke
Verarbeitungszeit:	ca. 25 Minuten
Begehbar:	nach ca. 2 – 3 Stunden
Belegreif:	nach ca. 24 Stunden bis 3 mm Schicht dicke; ca. 48 – 72 Stunden über 3 mm Schichtdicke
Lagerfähigkeit:	9 Monate (kühl und trocken)

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung / Verlängerung der Abbindung und Trocknung ein.

WICHTIGE HINWEISE

- Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung, aufgeheizte Räume oder stark saugende Untergründe können zu Oberflächenstörungen oder Rissbildung führen. Die frische Ausgleichsschicht deshalb vor zu schnellem Austrocknen schützen.
- Nicht mit anderen Ausgleichmassen vermischen.

Fußbodenarbeiten nur durchführen bei Bodentemperatur über 15 °C, Lufttemperatur über 18 °C und rel. Luftfeuchte unter 75 %.

Enthält: Portlandzement. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. **Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Bei Berührung mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **Bei Hautreizung:** Ärztlicher Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Material kühl und trocken lagern. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei der Verarbeitung Schutzbrille, wasserdichte, robuste Handschuhe und lange Hosen tragen. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Je länger frisches Material auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsten Hautschäden. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Kinder von frischem Material fernhalten. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu verschließen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammelstelle zuzuführen. Die europäische Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden. Inhaltsstoffe: Quarzsand, Calciumcarbonat, Aluminatzement, Portlandzement, Calciumsulfat-Halbhydrat, Vinylacetat-Ethylen-CopolymerInformationen für Allergiker unter Telefon-Nr. +49 6021 4901-0 erhältlich. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz113

GEV-EMICODE
EC 1
sehr emissionsarm

GISCODE
ZP1

CE
0767
Alois Geiger Söhne
GmbH & Co.KG
Maybachstr. 2
D-63741 Aschaffenburg
20
DE0382/01
SINUS Zementi (DE0382/01)
EN 13813:2002
Zementestrichmörtel
für die Anwendung in Gebäuden
EN 13813 CT-C30-F7

Brandverhalten	A1fl
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F7

Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten I Juli 2020 I

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL
geiger-gh.de info@geiger-gh.de Tel. 0800 – 4344 378